



Le Film Moquette est un film auto-adhésif destiné à protéger temporairement vos moquettes, tapis et autres surfaces textiles rugueuses contre les poussières, les peintures, le trafic piétonnier et les dommages autres que les chocs.

## CARACTÉRISTIQUES

- Applicable sur la plupart des moquettes et tapis\*
- Étanche
- Matière : PEBD
- Épaisseur : 60 µm
- Type d'adhésif : adhésif acrylique à base aqueuse
- Élongation :
  - Horizontale : > 350 %
  - Verticale : > 200 %
- Résistance à la traction :
  - Horizontale : > 2,5 N
  - Verticale : > 3,5 N
- Résistance à l'arrachement : 760 g / 25 mm
- Compatible avec nos dévidoirs

Prévu pour une application n'excédant pas 1 mois (sous réserve d'une utilisation respectant les consignes données en page 2). La durée d'application peut varier en fonction du type de sol, type de chauffage, température ambiante etc. Il appartient au client de tester le produit sur une partie non-visible avant de procéder à une installation complète.

Note : \* Le convient pas aux moquettes trop usées, mouillées ou humides. Nous déconseillons également d'appliquer le Film Moquette sur les moquettes/tapis à poils longs et sur des paillasons ou dalles de moquette non fixées.

DIMENSIONS	POIDS	CODE ARTICLE
600 mm x 50,00 m	3,20 kg	103-024
600 mm x 100,00 m	4,30 kg	103-021
1200 mm x 100,00 m	8,30 kg	103-030

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

Le FILM MOQUETTE STANDARD est une protection temporaire auto-adhésive qui, utilisée sur une période maximum de 1 mois en conditions optimales, selon les recommandations ci-dessous, ne laissera pas de résidu adhésif.

## À PROPOS DU RISQUE DE TRANSFERT D'ADHÉSIF

6 causes peuvent expliquer le transfert d'adhésif :

- Le FILM MOQUETTE STANDARD a été appliqué au-delà de la période recommandée des 12 mois suivant la réception.
- Le FILM MOQUETTE STANDARD a été appliqué au-delà de la période recommandée de 1 mois.
- Le FILM MOQUETTE STANDARD a été appliqué sur une surface autre que celle pour laquelle est conçu le produit.
- Le FILM MOQUETTE STANDARD a été exposé à des températures extrêmes.
- Le FILM MOQUETTE STANDARD a été exposé à l'humidité.
- Le FILM MOQUETTE STANDARD a subi une forte exposition au soleil.

En cas de présence exceptionnelle de résidus d'adhésif, nous vous conseillons d'utiliser une éponge et de l'eau chaude savonneuse. Toutefois, si cette solution ne suffit pas, l'utilisation d'un solvant peut être envisagée.

## PRÉCAUTION D'APPLICATION ET D'UTILISATION

### DURÉE ET CONSIGNES LIÉES AU STOCKAGE

Le FILM MOQUETTE STANDARD doit être stockée dans un endroit propre, sec et dont la température est comprise entre 10 et 20°C. Elle doit être également tenu à l'abri du soleil.

### DURÉE ET CONSIGNES LIÉES À L'APPLICATION DU PRODUIT

- Le FILM MOQUETTE STANDARD doit être appliqué dans les 12 mois suivant sa réception.
- Assurez-vous que le FILM MOQUETTE STANDARD ait été conditionné à température ambiante au moins 24h avant l'application.
- Afin d'assurer une parfaite adhérence lors de la pose, il est fortement conseillé de débarrasser préalablement vos surfaces des poussières, traces d'huiles, solvants et autres liquides.
- Ne pas appliquer le FILM MOQUETTE STANDARD sur des surfaces humides, chauffées ou réfrigérées.

## COMMENTAIRES

Le FILM MOQUETTE STANDARD ne protège pas contre l'humidité, la corrosion ou les substances chimiques.

## LIMITE DE RESPONSABILITÉ

Étant donné la grande diversité des usages possibles, Il appartient au client de s'assurer de l'adéquation du produit à l'emploi auquel il est destiné. Il assume donc seul tous les risques relatifs à cette utilisation. Dans le cas d'une utilisation ne respectant pas les instructions énoncées ci-contre, Protecta Screen ne sera pas responsable des dommages indirects ou fortuits. De plus, Protecta Screen se réserve le droit de modifier à tout moment les spécificités du produit dans un esprit d'amélioration permanente. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente (C.G.V. disponibles sur [www.protectascreen.fr](http://www.protectascreen.fr)).

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.